

BASICSCREEN 1%, 5%, 10%

- Screen tekstil som er ideel for regulering av dagslys og blending på samme tid
- Tilbys i 3 åpningsfaktorer for optimal lysregulering tilpasset bygningens retning
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Greenguard® sertifisering for lavutslippsprodukter
- Testet for økt motstand mot mugg

APPLIKASJONER



VEIVING INDIKASJONER

	1%	5%	10%
	Semitransparent		
	30% Polyester, 70% PVC		
	480 g/m ²	410 g/m ²	340 g/m ²
	0.65 mm	0.55 mm	0.50 mm
	245 cm		
	250 cm		

VASKEANVISNING



TEKNISKE EGENSKAPER

	5-6
	Flammehemmende
	Optimalisert for arbeidsstasjoner
	Ulike åpenhetsfaktorer
	Antimikrobiell (ASTM - SGS)
	Brukes i fuktige områder
	Digital utskrift
	Oeko-Tex, Greenguard
	Spesielle farger av 5'000 m
	Sveisbar

FLAMMEHEMMENDE

B-s2,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 9176/77)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Basicscreen 1%, 5%, 10%

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)


Basicscreen 1%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	16.8	20.9	63.6	15.5	2.5	0.53	0.38
3006	2.4	4.3	20.0	75.7	1.9	0.79	0.57
3007	2.9	2.9	3.3	93.8	2.9	0.90	0.65
3015	9.0	14.9	45.2	39.9	2.2	0.64	0.46

Basicscreen 5%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	20.3	24.4	60.5	15.1	7.5	0.55	0.40
3006	8.0	10.1	20.3	69.6	7.5	0.80	0.57
3007	7.2	7.2	3.4	89.4	7.2	0.90	0.65
3015	14.4	20.0	43.7	36.3	7.6	0.66	0.47


Basicscreen 10%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	28.3	32.0	55.3	12.7	14.9	0.59	0.43
3006	16.0	18.3	18.0	63.7	15.3	0.82	0.59
3007	16.3	16.3	3.1	80.6	16.2	0.91	0.66
3015	22.4	27.8	28.5	43.7	14.2	0.76	0.55

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Basicscreen 1%, 5%, 10%

3001 (1%)




3006 (1%)




3007 (1%)



3015 (1%)



3001 (5%)




3006 (5%)




3007 (5%)



3015 (5%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3007 (10%)



3015 (10%)

Fargene som vises er ikke bindende