

LEVISO LIGHT

- Subtelt strukturert dimout tekstil. Lett i vekt og myk finish
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 60°
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Semi mörklegging
	Polyester
	300 g/m ²
	0.62 mm
	295 cm
	300 cm

VASKEANVISNING



TEKNISKE EGENSKAPER

	4-5
	Alpha-w = 0.80
	Flammehemmende
	Kun kryssbehandling
	Kun kryssbehandling
	Oeko-Tex
	Spesielle farger av 400 m

FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Leviso Light

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance


F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso Light


1



2



3




8



9




11



12




14



17



18



19



23



25



27




28



29



30



31



32



33

Fargene som vises er ikke bindende