

MULTI SHADOW

- Trevira CS dimout tekstil med en stabil struktur og en elegant, diskre glans
- Spesielt egnet for digitaltrykk
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Semi mörklegging
	Polyester Trevira CS
	170 g/m ²
	0.35 mm
	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

VASKEANVISNING



TEKNISKE EGENSKAPER

	6-7
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Digital utskrift
	Oeko-Tex
	Laserskjæring
	Spesielle farger av 500 m

FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701




Multi Shadow

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)


Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
07	24.0	29.0	52.0	19.0	15.0	0.61	0.44
09	22.0	29.0	52.0	19.0	11.0	0.61	0.44
10	37.0	37.0	61.0	2.0	36.0	0.56	0.40
11	4.0	22.0	41.0	37.0	6.0	0.67	0.49
16	8.0	24.0	41.0	35.0	9.0	0.58	0.44
17	18.0	25.0	46.0	29.0	3.0	0.65	0.47
21	3.0	21.0	34.0	45.0	3.0	0.72	0.52
25	13.0	25.0	46.0	29.0	8.0	0.65	0.46
26	1.0	18.0	33.0	49.0	1.0	0.73	0.51
28	36.0	35.0	59.0	6.0	21.0	0.58	0.41
33	0.5	17.0	29.0	54.0	0.10	0.75	0.53
34	3.0	20.0	36.0	44.0	2.0	0.71	0.50
35	1.0	18.0	31.0	51.0	1.0	0.74	0.52

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor


F_C + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multi Shadow

07



09



10



11




16




17




21



25




26




28



33



34



35

Fargene som vises er ikke bindende